

**ВІДЗИВ  
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА  
на дисертаційну роботу  
Петрецького Степана Віталійовича  
**«НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ  
ШИРОКОЗОННИХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ ПРИ ЗМІНІ  
ЛОКАЛЬНОЇ КООРДИНАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ВИСОКОЗВ'ЯЗНИХ  
ПЛІВОК ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ОПТИКИ»,**  
представлену до захисту на здобуття наукового ступеня  
**кандидата фізико-математичних наук**  
за спеціальністю 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків  
**10 – Природничі науки****

Завдяки високій прозорості в широкій інфрачервоній (ІЧ) області спектра халькогенідні склоподібні напівпровідники (ХСН) стали розглядатися як потенційні оптичні матеріали для створення променевостійких вивідних вікон потужних газових лазерів ІЧ-діапазону. Однак, утворення теплових лінз при лазерному опроміненні ХСН обмежувало їх використання у вигляді об’ємних стекол у силової оптиці. Відомо, що створення вивідних вікон для газових ІЧ-лазерів було реалізовано шляхом використання високочистих лужногалоїдних кристалів. Захист від гідратації поверхні NaCl був здійснений променевостійкими плівками на основі ХСН. Товщина захисного покриття допускала ефективний відвід тепла в підкладинку. В моделі імпульсного теплового пробою теплова хвиля відводиться на глибину  $d = (k\tau)^{1/2}$ , де  $k$  – коефіцієнт тепlopровідності, а  $\tau$  – тривалість імпульсу. На початковому етапі досліджень в 70-х роках минулого століття при пошуку композицій ХСН з високою тепlopровідністю для силової оптики була встановлена лінійна залежність тепlopровідності від швидкості ультразвуку ( $v$ ). Пізніше пружні модулі ( $pv^2$ ) в залежності від середнього координаційного числа ( $z$ ) були покладені в основу моделі Філіпса-Торпа. В цій моделі при  $z = 2,4$  передбачено перехід від одноріної (1D) до 2D-структури, а з зростанням  $z$  прогнозувся ріст до 3D зв’язної матриці структури стекол. В 1D ( $z = 2$ ) пружно-м’якій системі повинні існува-

ти «гнучкі» коливні моди, які проявляються в низькочастотній (НЧ) області коливного спектра. Частка таких НЧ мод повинна зменшуватися у спектрі з ростом  $z$ . В шкалі енергій низькоенергетичний надлишок над тепловими коливаннями в моделі Дебая, так званий «бозонний пік», був виявлений у вигляді особливостей температурної поведінки теплових властивостей стекол і низькочастотного максимуму в їх коливних спектрах. В області криогенних температур хід теплоємності і коефіцієнта тепlopровідності  $k(T)$  у стеклах виявився відмінним від класичних температурних залежностей цих параметрів у кристалічних аналогах. Виявлені вперше в оксидних стеклах аномалії теплоємності і тепlopровідності стали вважати універсальними. На залежності  $k(T)$  це є три особливі ділянки: низькотемпературна область ( $T < 1$  К), де коефіцієнт  $k \sim T^2$ , та області «плато», де тепlopровідність в бінарному склі приблизно постійна. Над «плато» тепlopровідність у стеклах монотонно зростає, як правило, лінійно. Однак, у потрійних халькогенідних стеклах з переважно тетраедричними структурними одиницями (с.о) в області «плато» виявлена залежність, відмінна від універсальної і названа болгарськими дослідниками «від'ємною «N-подібною» поведінкою  $k(T)$ . Вибрана дисертантом потрійна склоподібна система Ge-As-S має область склоутворення і допускає неперервну зміну оптичних параметрів і пружних модулів при переході від потрійної до четверної локальної координації германію і миш'яку по сірці відповідно, що є важливо при вивченні особливостей залежності  $k(T)$ , пошуку складів з високою тепlopровідністю і ув'язаною матрицею структури. Для досліджень і побудови концентраційних (координаційних,  $z$ ) залежностей тепlopровідності в широкозонних XCH при зміні складу і структури більшого порядку найбільш доступним і достатнім може вважатися інтервал від 2,5 до 100 К. Знаходження рівня тепlopровідності за фіксованої температури 100 К у поєднанні з вивченням закономірностей зміни ступеня зв'язності стекол від  $z$  при 2D–3D переходах має наукове значення для перевірки положень структурних моделей та досліджень особливостей переносу тепла в складних XCH з різним типом с.о. На основі таких досліджень виникає можливість вибору нових складів променевостійких

оптичних середовищ у вигляді об'ємних стекол і плівок на їх основі. Для відтворюваності властивостей плівок на основі високозв'язних стекол з високою теплопровідністю, технологічність одержання, склад і локальна координація атомів на поверхні плівок і розподіл елементів за товщиною повинні бути охарактеризовані і найбільш сучасними методами є синхротронної і ренгенофотоелектронної спектроскопії та вторинної йонної мас-спектрометрії. Такі відомості про властивості плівок необхідні не тільки для класичних застосувань в якості оптичних покриттів, але й для тонкоплівкових елементів сучасної халькогенідної фотоніки, променевої і нелінійної оптики.

Робота виконана протягом 2012 – 2017 рр. у рамках ряду науково-дослідних тем, що виконувались на кафедрі твердотільної електроніки з інформаційної безпеки та Науково-дослідному інституті фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ МОН України «Ужгородський національний університет».

До **найвагоміших наукових результатів роботи** слід віднести наступні:

- З контролюваною швидкістю охолодження і нагріву здійснено цикл вимірювань температурної залежності теплопровідності  $k(T)$  в областях «плато» і понад «плато» склоподібного c-As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> і c-Ge<sub>2</sub>S<sub>3</sub> та з контролюваною швидкістю охолодження понад «плато» у стеклах систем As-S, As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>-GeS<sub>2</sub>, Ge-S.

- У температурній області від 11 до 60 K у процесі нагрівання c-As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> із швидкістю  $v_2 = 6,9 \times 10^{-3}$  K/c після охолодження з  $v_1 = 6,4 \times 10^{-3}$  K/c встановлено відмінності ходу  $k(T)$  і виявлено явище гістерезису теплопровідності.

- Доведено, що структурна природа так званої групи атомів у моделі резонансне розсіювання фононів на квазілокальних коливаннях (0,31 – 0,92 мeВ) (Karpov VG, Parshin DA. On the thermal conductivity of glasses at temperatures below the Debye temperature, Zh. Eksp. Teor. Fiz. (Russia). 1985;88: 2212–2227), що описує поведінку  $k(T)$  в області «плато» від 3,6 до 10,7 K для c-As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> зв'язана з основним структурним мотивом скла 12-членними кільцями As<sub>6</sub>S<sub>12</sub>, що точково зв'язані з основною жорсткою матрицею структури скла і таких, що утворюють «пом'якшену область» ("softened region").

- Встановлено, що при вимірюваннях теплопровідності c-Ge<sub>2</sub>S<sub>3</sub> з різними швидкостями охолодження та нагрівання:  $v_1 = 0,5$  K/xв та  $v_2 = 0,2$  K/xв гісте-

результат залежності  $k(T)$  залежить від швидкості нагрівання і зникає при  $v_2 = 0,2 \text{ К/хв}$ . Теплопровідність  $k(T)$  при охолодженні є однаковою як за формою, так і за абсолютними значеннями при обох швидкостях охолодження.

**Практичне значення результатів** є безсумнівним, оскільки в роботі не лише розроблено підхід до комплексного розуміння процесів переносу тепла в халькогенідних стеклах в області гелієвих температур, але із виявлених концентраційних (координаційних) закономірностей реалізована можливість вибору складів халькогенідних стекол з високою теплопровідністю для потреб силової оптики. Проведена характеризація плівок на основі високозвязких стекол для створення оптичних покриттів.

**Загальна оцінка роботи.** Дисертація Петрецького С.В. є завершеною роботою, яка містить нові, науково-обґрунтовані результати цілеспрямованих комплексних досліджень.

1. У **першому розділі** зроблено короткий огляд стану досліджень низькотемпературної теплопровідності та низькочастотних коливань в некристалічних матеріалах, полімерах та деяких кристалах. Вказана відмінність низькотемпературної поведінки теплових властивостей типового представника склоподібних (c) матеріалів  $c\text{-SiO}_2$  по відношенню до його кристалічного аналогу – акварцу. Зокрема, акцентовано, що одна з відмінностей, т.з. область «плато» на залежності теплопровідності в області криогенних температур характеризується слабкою залежністю від температури. Приведена одна з розповсюдженіх моделей для області «плато» – резонансне розсіювання фононів на квазілокальних коливаннях груп атомів (Kagrov VG, Parshin DA. On the thermal conductivity of glasses at temperatures below the Debye temperature, Zh. Eksp. Teor. Fiz. (Russia). 1985;88: 2212 – 2227). Виходячи з літературних даних, зроблено припущення, що структурна природа утворення груп атомів, яка не деталізована в цій моделі, може бути зв'язана з формуванням в матриці структури стекол кільцеподібних нанокластерів, що потребує розрахунків їх низькочастотних квазілокальних коливань. Відмічено, що область «плато» в деяких потрійних халькогенідних стеклах є композиційно чутливою і з ростом вмісту Ge у стеклах ця область розширяється і трансформується в область з від'ємною «N-подібною» залежністю (Vateva E, Terziyska B, Arsova D. Low-temperature specific heat and thermal conductivity of ternary chalcogenide glasses. J. Optoelectr. Adv. Mat. 2007; 9: 1965 – 1973).

Розширення області «плато» спостерігається і в оксидних стеклах c-SiO<sub>2</sub> і c-GeO<sub>2</sub> при ущільненні (денситифікації) зразків. Приведено моделі, в яких розглядається походження низькочастотного (бозонного) піку в стеклах, максимум якого енергетично лежить в специфічних областях теплоємності і теплопровідності і характеризує надлишок коливань над дебаєвськими коливаннями. Проаналізовано літературні дані, що демонструють як зміна середнього координаційного числа впливає на число гнучких коливних мод і теплоємність некристалічних твердих тіл в області температури розмякшення стекол у рамках механістичної моделі Торпа-Філіпса.

**Другий розділ** дисертації присвячено розгляду експериментальних методик одержання стекол та вимоги до зразків для спектральних досліджень. Описано експериментальні установки, використані для дослідження теплопровідності «Система вимірювання фізичних властивостей» (Physical Property Measurement System (PPMS) з системним забезпеченням «Термічний транспорт» (Thermal Transport Option (TTO); синхротронних та рентгенофотоелектронних спектрів; спектрофотометри для досліджень низькочастотних коливань. Вивчення коливних властивостей кільцевих і розгалужених кластерів проводилось у кластерному наближенні. При виборі вихідної структури кластерів для проведення квантово-механічних розрахунків проводився аналіз структури As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, GeS<sub>2</sub> в кристалічному стані. При розрахунках низькочастотних Раман-спектрів стекол As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> в якості базового кластера структури було вибрано 12-членне кільце, що є спільним структурним мотивом скла і його кристала-аналога – ауріпігменту. Для насичення розірваних хімічних зв’язків на поверхні кластера використовувались атоми водню, які утворювали шість термінальних S-H груп на його поверхні. Розрахунки проводились методом функціоналу густини з використанням пакету квантово-механічних програм Gaussian-09.

**Третій розділ є основним у роботі і в першій частині розділу** присвячений аналізу одержаних результатів досліджень з контролюваною швидкістю охолодження низькотемпературної теплопровідності понад «плато» у взає-

мозв'язку з положенням низькочастотного максимуму і швидкістю ультразвуку, в стеклах систем As-S, «стехіометричного» розрізу  $\text{As}_2\text{S}_3$ - $\text{GeS}_2$ , Ge-S та  $\text{Ge}_2\text{S}_3$ . В с- $\text{As}_2\text{S}_5$  з середнім координаїтним числом  $z = 2,29$  числові значення при 100 К значно нижчі, ніж в стехіометричному с- $\text{As}_2\text{S}_3$  ( $z = 2,4$ ). Для обох досліджених стекол вище «плато» для теплопровідності зростає лінійно з температурою, як це передбачено в моделі перескокового механізму теплопровідності некристалічних матеріалів Накаями та ін. (Nakayama T, Orbach R. On the increase of thermal conductivity in glasses above the plateau region. Physica B. 1999; 263 - 264). Дисертантом виявлено, що за числовими значеннями теплопровідності с- $\text{As}_2\text{S}_5$  наближається до значень, відомих для склоподібного селена, структура якого побудована з кілець  $\text{Se}_8$  та ланцюгів  $\text{Se}_n$ . Результати структурної інтерпретації Раманівських спектрів вказують, що структура с- $\text{As}_2\text{S}_5$  також складається з ланцюгів  $-\text{S}-\text{As}-\text{S}-\text{S}-\text{As}-\text{S}-$ , кільцевої сірки  $\text{S}_8$  та коливань з дванадцятичленних кілець на основі пірамід  $\text{AsS}_{3/2}$ . В поєднанні з відомими раніше результатами встановлено, що в бінарних стеклах  $\text{As}_y\text{S}_{1-y}$  при зростанні середньої координації  $z$  спостерігається зсув НЧ-максимуму в високочастотну область спектра від  $19 \text{ cm}^{-1}$  ( $z = 2,1$ ) до  $26 \text{ cm}^{-1}$  ( $z = 2,4$ ), що супроводжується пониженням інтенсивності НЧ-максимуму, немонотонним зростанням швидкості ультразвуку і теплопровідності. Виявлене зростання в залежності від  $z$  пружних модулів стекол  $\text{As}_y\text{S}_{1-y}$  і теплопровідності при фіксованому значенні температури узгоджується з положеннями топологічно-кластерної (ТК) концепції про зростання зв'язності структури стекол внаслідок збільшення міжланцюгової взаємодії і зшивання одномірних кластерів в шарувато-ланцюгові при наближенні до складу  $\text{As}_{40}\text{S}_{60}$ ,  $z = 2,4$ , (перехід 1D-2D). Такі закономірності зміни бозонного максимуму і його інтенсивності узгоджуються з недавно виявленими і в полімерах при введенні зшиваючого агента. Дисертантом виявлено, що поява нанофазних включень у структурі стекол  $(\text{As}_2\text{S}_3)_x(\text{GeS}_2)_{100-x}$  в області проміжних складів у формі реальгару і 5-тичленних дефектних кілець з Ge-Ge зв'язками зменшує зв'язність матриці структури стекол, що приводить до зменшення коефіцієнта теплопровідності

( $k$ ) при  $T = 100$  К від 0,08 ( $x = 0$ ) до 0,033 Вт/К·м ( $x = 60$ ). Структурні дані, пружні модулі, швидкість ультразвуку і теплопровідність в залежності від  $z$  вказують на те, що очікуваного росту зв'язності структури при  $z \geq 2,4$ , передбачуваного моделлю Філіпса-Торпа вздовж розрізу  $(\text{As}_2\text{S}_3)_x(\text{GeS}_2)_{100-x}$ , не відбулося і поріг росту теплопровідності і швидкості ультразвуку зсунувся до  $z \geq 2,7$ , що характерно для стекол, що містять кільцеві фрагменти структури (Tanaka K. Structural phase transitions in chalcogenide glasses // Phys. Rev. B. – 1989. – Vol. 39, N 2. – P. 1270 – 1278). Цей висновок підтверджено при дослідженнях імпульсної променевої стійкості, де виявлено, що поріг оптичного пробою ( $P_{\text{гран}}$ ) плівки на основі стекол проміжного складу  $(\text{GeS}_2)_{50}(\text{As}_2\text{S}_3)_{50}$ , нанесену на свіжий скол  $\text{NaCl}$ , складає 101,0 МВт/см<sup>2</sup>, тоді як для  $(\text{GeS}_2)_{70}(\text{As}_2\text{S}_3)_{30}$  з більшою теплопровідністю значення порогу руйнування  $P_{\text{гран.}} = 226,2$  МВт/см<sup>2</sup>. Зростання теплопровідності і відповідно відвід тепла в підкладинку при дії імпульсного випромінювання зв'язані зі зшиванням структури шарувато-ланцюгової структури стекол на основі c- $\text{GeS}_2$ . Підставою вважати про зсув порогу росту зв'язності від 2,4 до 2,67 є суттєвий ріст теплопровідності і швидкості ультразвуку при  $z = 2,8$  для c- $\text{Ge}_2\text{S}_3$ . У межах від 3,6 К до 10,7 К (0,31 – 0,92 мeВ) підтверджено виявлене раніше в c- $\text{As}_2\text{S}_3$  (Stephens R. B. Low-temperature specific heat and thermal conductivity of non-crystalline dielectric solids // Phys. Rev. B 8. – 1973. – PP. 2896 –2903) «плато», де  $k(T)$  проявляє слабку залежність від температури.

Результати теоретичних квантово-механічних приведених розрахунків показали, що вклад в теплопровідність c- $\text{As}_2\text{S}_3$  вище плато і «бозонний пік» можуть вносити торсійні коливання кільцевих  $\text{As}_6\text{S}_{12}\text{H}_6$  і розгалужених кластерів  $\text{As}_n\text{S}_m$ , починаючи з енергії (частот) 1 мeВ (9 см<sup>-1</sup>).

Дисертантом виявлено відмінності ходу  $k(T)$  в температурній області від 11 до 60 К в процесі нагрівання c- $\text{As}_2\text{S}_3$  зі швидкістю  $v_2 = 6,9 \times 10^{-3}$  К/с після охолодження з  $v_1 = 6,4 \times 10^{-3}$  К/с і виявлено явище гістерезису теплопровідності. На різницевих спектрах  $\Delta k(T)$  енергетичне положення максимуму  $\Delta k(T)$  добре узгоджується з положенням максимуму «бозонного піку» в c- $\text{As}_2\text{S}_3$  в

шкалі  $g(w)/w^2$ . Положення максимуму  $g(\omega)/\omega^2$  при 2 мeВ задовільно узгоджується з положенням максимуму  $g(\omega)/\omega^2$ , виявленого нейтронографічним методом. Подібно до вільного кластеру  $As_6S_{12}H_6$  були розраховані Раман-спектри цього 12-членного кільця з поступовою фіксацією кінців кластера в просторі. Теоретично повна фіксація кільця в просторі дозволила моделювати суцільно-увязану матрицю структури. Поступова точкова фіксація кільця з основною жорсткою матрицею структури c- $As_2S_3$  при чотирьох фіксаціях призводить до появи в коливному спектрі наднизькочастотних квазілокалізованих коливань, які енергетично розміщені в області «плато» в інтервалі від 3,6 до 10,7 К (0,31 – 0,92 мeВ). Дисертантом встановлено, що при охолодженні бінарного c- $Ge_2S_3$  з  $v_3 = 8,3 \times 10^3$  К/св залежність теплопровідності від температури  $k(T)$  в області «плато» демонструє від'ємний «N-подібний» характер, відомий у цій області для  $k(T)$  потрійних халькогенідних стекол. Від'ємна «N-подібна» область займає температурний інтервал від 10 до 40 К і зсунута в область високих температур у порівнянні з областю «плато» в c- $As_2S_3$  (3,6 К до 10,7 К). При вимірюваннях теплопровідності c- $Ge_2S_3$  з  $v_2 = 0,2$  К/хв гістерезис залежності  $k(T)$  зникає при  $v_2 = 0,2$  К/хв. Залежність  $k(T)$  при нагріванні та охолодженні зі швидкістю  $v_2 = 0,2$  К/хв у межах похиби співпадають за абсолютноюми значеннями.

В четвертому розділі приведені практично значимі результати залежності променевої стійкості плівок на основі стекол системи Ge-As-S з високою теплопровідністю від товщини. Виявлено високі значення променевої міцності при товщинах плівок 0,1 – 0,3 мкм, що вказує на ефективний відвід тепла в підкладинку NaCl і узгоджується з оцінкою глибини дифузії тепла в моделі теплового пробою діелектриків. Дослідження профілів розподілу елементів при дискретному термічному напиленні плівок з такою товщиною показало однорідність складу плівок а- $As_2S_3$  за товщиною, що корелює з даними про гомогенність парової фази при випаровуванні в вакуумі скла с- $As_2S_3$  при температурах випаровувача 670 – 770 К. Встановлено, що при введенні  $GeS_2$  в  $As_2S_3$  відбувається зміна гомогенності складу парової фази на

початковій стадії напилення плівки. Виявлено наявність перехідної області плівка-підкладинка на початковій стадії росту, що вказує на відхилення складу і структури плівки на початковій стадії напилення. Розміри перехідної області збільшуються із збільшенням вмісту  $\text{GeS}_2$  при вивчені профілю плівок на основі розрізу As- $\text{Ge}_2\text{S}_3$ . Виявлено появу приповерхневої області плівка-вакуум із зміненою структурою і складом. Дослідження такої плівки методом синхротронної і рентгено-фотоелектронної спектроскопії дало змогу оцінити відсотковий атомарний склад на поверхні плівок на глибині від 10 до 30 Å. Положення максимумів у рентгено-фотоелектронних спектрах відповідають енергії зв'язку електронів у плівках і відчутно змінюються за величиною при зміні типу близького порядку, так в аморфному складі плівки вміст вуглецю зменшується на глибині 30 Å до 31% у порівнянні з 46 % на 10 Å. Внаслідок вторинної обробки аморфної плівки при 320 °C протягом 60 хв відсотковий атомарний склад плівки змінюється. Відпал значною кількістю видаляє з поверхні вуглець і його кількість зменшилася майже в чотири рази.

**Апробація дисертаційної роботи Петрецького С.В.** проходила на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, починаючи з 2012 року. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 23 наукові праці, серед яких 7 наукових статей у фахових виданнях; 2 статті в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних (Scopus), 13 робіт у збірниках тез доповідей конференцій, 1 – одноосібна.

Автореферат повністю відповідає змісту дисертаційної роботи, він повною мірою передає основні наукові результати дисертанта.

### **Зауваження до роботи.**

1. Відомо, що коефіцієнт тепlopровідності в речовинах зв'язаний із коефіцієнтом Зеєбека і термо-EPC. Що може сказати з цього приводу дисерант для випадку халькогенідних стекол досліджуваної системи? Чи можна розширити межі застосування досліджених ним матеріалів в якості джерел EPC?

2. У дисертації в деяких місцях дисертант використовує термін «Раман спектри», що, на нашу думку, є прямим перекладом з англійської мови. Правильно писати «раманівські спектри».

3. Дисертантом виконані квантово-механічні розрахунки коливального спектра при поступовій точковій фіксації кільця  $As_6S_{12}H_6$  з основною жорсткою матрицею структури c- $As_2S_3$ , причому для фіксації замість водню вводилася маса, в багато разів більша маси водню. Виникає питання, чи буде впливати значення маси в точці фіксації на наднизькочастотний спектр? Що думає з цього приводу дисертант?

4. Дисертант пише про широкозонні халькогенідні стекла. За яким критерієм можна віднести вибрані ним розрізи до широкозонних стекол?

5. Який зміст вкладає дисертант в поняття «зв'язність структури»?

Слід відмітити, що зазначені зауваження носять характер побажань і не впливають на цілісність та позитивне враження від роботи.

### **Висновок.**

Дисертаційна робота «Низькотемпературна тепlopровідність широкозонних халькогенідних стекол при зміні локальної координації та характеристизація високозв'язних плівок для променевої оптики» повністю відповідає встановленим Вимогам Департаменту атестації кадрів МОН України, а її автор, **Петрецький Степан Віталійович**, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізики напівпровідників і діелектриків.

### **Офіційний опонент:**

Мельничук Олександр Володимирович –  
доктор фізико-математичних наук,  
професор кафедри фізики,  
проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків  
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

